

BE 901 Plus

Бітумна ґрунтовка / концентрат

BE 901 Plus використовується як ґрунтовка для бітумних покриттів, а також для захисту підземних частин будівель та споруд.

BE 901 Plus стійка до впливу агресивних речовин, що поширені в ґрунті, відповідно до DIN 4030.

Властивості

- ❖ Ґрунтовка для бітумних тонко- і товстошарових покриттів та бітумного самоклеючого полотна KSK
- ❖ Для захисту від вологи будівельних елементів, що контактують з ґрунтом, виготовлених з бетону та водонепроникного бетону
- ❖ Можна наносити пензлем, валиком або методом набризгу
- ❖ Можна розводити водою в пропорції 1:10
- ❖ Не містить розчинників

Області застосування

Як ґрунтовка:

- ❖ під бітумні тонко- та товстошарові покриття
- ❖ під бітумне самоклеюче полотно KSK

Як бітумна гідроізоляція:

- ❖ для гідроізоляції будівельних елементів, що контактують з ґрунтом

Придатні основи

- ❖ бетон (клас міцності \geq C12/15)
- ❖ кам'яна кладка
- ❖ цементна штукатурка (категорії CS III та CS IV відповідно до EN 998)
- ❖ стара бітумна ізоляція (тонко- та товстошарова)

Технічні дані

склад матеріалу	бітумна емульсія
пакування	відро 5 л, 10 л
зберігання	в прохолодному непромерзаючому місці не менше 12 місяців в герметично закритій заводській упаковці
густина	~ 1,0 кг/л
температуростійкість	від - 20 °C до + 80 °C
час висихання перед подальшою обробкою	
<i>як ґрунтовка</i>	
розведена з водою (від 1:5 до 1:10)	безпосередньо після висихання
нерозведена	повне висихання (\geq 24 год.)
<i>як гідроізоляція</i>	
час висихання перед нанесенням наступного шару	\geq 12 год.
час висихання перед засипанням котловану	повне висихання (\geq 48 год.)
Витрата	
як ґрунтовка	~ 150 мл/м ² (нерозведена)
як гідроізоляція	~ 250 мл/м ² (на один шар)
температура застосування та поверхні	
	від + 5 °C до + 30 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	розріджувач

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та твердіння.

BE 901 Plus

Бітумна ґрунтовка / концентрат

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ чиста та непромерзла
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Також зверніть увагу:

- ❖ видалити виступаючі елементи
- ❖ очистити поверхню фундаменту від бруду та землі
- ❖ виконати фаску для зовнішніх кутів (~ 45°)
- ❖ відремонтувати тріщини відповідним матеріалом
- ❖ змішані основи спочатку поштукатурити (штукатурка категорії P III)
- ❖ повністю заповнити шви кладки
- ❖ заповнити пустоти та шви

Застосування

Як ґрунтовка:

- ❖ залежно від застосування (розведена чи не розведена) можна наносити пензлем, валиком або методом розпилення
- ❖ при застосуванні ґрунтовки у розведеному вигляді необхідно розводити лише необхідну кількість матеріалу

Застосування	Пропорції
як ґрунтовка під бітумні покриття:	
поглинаючі основи	1:10
високопоглинаючі основи	1:5
як ґрунтовка під бітумні мембрани та KSK	
слабо та сильнопоглинаючі основи	1:1 або нерозведена

Як бітумне покриття:

- ❖ можна наносити пензлем, валиком або методом розпилення

При використанні в якості гідроізоляції покриття необхідно виконувати не менше, ніж у 2 шари.

Перед застосуванням BE 901 Plus методом набризгу зверніться, будь-ласка, до нашої служби технічної підтримки для отримання консультації.

Важливі вказівки:

Старі смоляні покриття необхідно повністю видалити та утилізувати.

BE 901 Plus можна використовувати для приготування бітумних будівельних розчинів.

Використання BE 901 Plus в якості бітумного покриття не відповідає вимогам DIN 18195.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноєвропейських технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна