

Emcefix Floor

Шпаклівка цементна високоміцна

Emcefix Floor – високоміцна полімерцементна шпаклівка для вирівнювання поверхонь стін та підлог товщиною від 1 до 10 мм (в т.ч. сходів, пандусів, тощо). Підходить для ремонту бетонних та цементних основ товщиною нанесення до 30 мм при локальному ремонті пошкоджених ділянок всередині та зовні приміщень. Для місць з високим механічним впливом, наприклад, від навантажувачів.

Властивості

- ❖ Висока міцність та зносотійкість
- ❖ Не має усадки, не тріщить
- ❖ Висока морозостійкість
- ❖ Стійка до дорожньої солі та хлоридів
- ❖ Висока адгезія до основи
- ❖ Для горизонтальних та вертикальних поверхонь
- ❖ Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Області застосування

Для вирівнювання і ремонту поверхонь стін та підлог товщиною від 1 до 10 мм (локально до 30 мм), таких як:

- ❖ бетонні та залізобетонні конструкції
- ❖ цементні стяжки
- ❖ пандуси, сходи тощо

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ міцна, суха, чиста та непромерзла
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Також зверніть увагу:

- ❖ неміцні ділянки поверхні та відшарування необхідно видалити механічно
- ❖ основи, уражені пліснявою та грибком, необхідно попередньо видалити та обробити Засобом для знищення плісняви MC
- ❖ погрунтувати основу ґрунтовкою D 4, D 4 Bio, D 20, D 11 або D 1 Speed.

Технічні дані

склад матеріалу	суміш цементів з мінеральними наповнювачами та спеціальними добавками
колір	бетонно-сірий середньо-сірий темно-сірий
пакування	відро 6 кг мішок 25 кг
зберігання	в сухому прохолодному місці не менше 12 місяців від дати виробництва (вказана на пакуванні) в закритій заводській упаковці
густина свіжого розчину	~ 2,1 - 2,2 кг/л
температуростійкість	від -30 °C до + 80 °C
пропорції змішування	~ 1,45 - 1,55 л води/ 6 кг ~ 6,0 - 6,5 л води/ 25 кг
час застосування	~ 45 хв.
товщина шару за одне нанесення	від 1 до 10 мм
товщина шару при локальному ремонті	до 30 мм
витрата	~ 1,5 кг/м ² /мм
міцність на стиск через 28 днів	> 35 Н/мм ²
міцність на згин через 28 днів	> 6 Н/мм ²
температура застосування та поверхні	від + 5 °C до + 30 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	засіб для видалення цементної плівки R 72

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %. Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та твердіння.

Emcefix Floor

Шпаклівка цементна високоміцна

Застосування

- ❖ замішати суміш холодною, чистою водою, повільно перемішуючи міксером з низькими обертами не менше 3 хв. до отримання однорідної пастоподібної маси
- ❖ одразу після перемішування нанести Emcefix Floor за допомогою підходящого інструменту (наприклад, шпателя)
- ❖ за необхідності затерти чи загладити поверхню матеріалу після того, як він почне тужавіти
- ❖ не можна повторно перемішувати матеріал, якщо він почав тужавіти

Також зверніть увагу:

Колір поверхні матеріалу може змінюватись залежно від техніки нанесення та загладжування.

Передозування води призводить до розшарування розчинової суміші та зниження міцності.

Важливі вказівки

Якщо Emcefix Floor застосовується при високих температурах, дії прямих сонячних променів чи протягів, поверхню необхідно захистити від швидкого висихання шляхом проведення відповідних заходів.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загально визнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-masters.com.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна