

Murapor Kombi

Багатофункціональна добавка для мурувальних розчинів

Murapor Kombi – комплексна добавка для мурувальних розчинів, яка регулює густину, легкоукладальність та збереження розчинової суміші. Також покращує міцність розчину, адгезію та морозостійкість.

Властивості

- ❖ Розчин не потребує постійного перемішування
- ❖ Збереження суміші до 36 год.
- ❖ Замінює вапно, пластифікатор та інші добавки
- ❖ Збільшує вихід розчину до 30 %
- ❖ Підвищення швидкості кладки у 2 рази
- ❖ Скорочення відходів та втрат розчину, особливо у жарку погоду
- ❖ Зменшує водовідділення та розшарування
- ❖ Знижує утворення висолів

Області застосування

- ❖ Для виготовлення мурувальних розчинів, для кладки керамічної та силікатної цегли, а також бетонних блоків

Дозування

Добавка додається до води замішування або безпосередньо в розчин в кількості 0,3-0,5 % від маси цементу (75-125 г на 25 кг цементу).

Застосування

- ❖ Murapor Kombi додається до води замішування або в розчин відповідно до вказаних пропорцій.
- ❖ Після додавання всіх компонентів суміш необхідно перемішати 2-3 хв.

Також зверніть увагу:

Murapor Kombi може використовуватись зі всіма нормативними цементами.

Слід завжди експериментальним шляхом визначати оптимальне дозування домішки за умов кожного окремого виробництва розчину.

Передозування розчину може призвести до надмірної затримки твердіння розчину і, відповідно, його пересихання, що призведе до погіршення властивостей розчину.

Murapor Kombi можна використовувати з іншими добавками MC.

Технічні дані

консистенція	рідина
колір	коричневий
пакування	пляшка 1 л каністра 5 л каністра 10 л
зберігання	в сухому, прохолодному, непромерзаючому місці не менше 12 місяців в закритій заводській упаковці
густина	~ 1,15 кг/л
рекомендоване дозування	~ 0,3-0,5 % від маси цементу (~ 75-125 г на 25 кг цементу)
температура застосування та поверхні	від + 5 °C до + 30 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %. Підвищення температури пришвидшує, а зниження температури сповільнює час обробки та твердіння.

Важливі вказівки:

Перед застосуванням продукт необхідно перемішати або добре потрусити.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті:

www.mc-masters.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна