

# Гідрофобізатор для бетону та штучного каменю

Гідрофобізатор для бетону та штучного каменю – це високоефективний, готовий до використання засіб тривалої дії на основі емульсії силан-силоксану, призначений для захисту більшості видів мінеральних поглинаючих поверхонь від вологи, бруду, плям тощо.

## Властивості

- ❖ Забезпечує довготривалий захист від вологи та бруду
- ❖ Запобігає появі висолів та плісняви
- ❖ Висока проникаюча здатність
- ❖ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- ❖ Для горизонтальних та вертикальних поверхонь
- ❖ Не містить розчинників та не має неприємного запаху

## Області застосування

Засіб призначений для захисту від вологи, бруду та плям більшості видів мінеральних поглинаючих основ, таких як:

- ❖ бетон
- ❖ стяжка
- ❖ шифер
- ❖ черепиця
- ❖ гіпсові вироби
- ❖ штукатурка
- ❖ тротуарна плитка
- ❖ керамограніт
- ❖ неглазурована клінкерна плитка
- ❖ цементні шви тощо

Може бути використаний для захисту терас, бетонного покриття в гаражах, на паркінгах, під'їзних шляхах, тротуарах, мощеннях з бруківки, виготовлених з вищевказаних матеріалів.

Не використовується для захисту будівельних конструкцій від ґрунтових вод, як гідроізоляція, а також для захисту поверхонь із полімерними покриттями.

## Підготовка основи

- ❖ поверхня основи має бути сухою та очищеною від пилу, бруду, висолів, залишків цементу тощо
- ❖ основи, уражені пліснявою, необхідно обробити Засобом для знищення плісняви MC

## Застосування

- ❖ перед використанням необхідно збовтати вміст каністри
- ❖ рівномірно нанести матеріал на основу за допомогою пензля або щітки, уникаючи утворення калюж
- ❖ рекомендується наносити щонайменше в 2 шари з перервою між нанесеннями не більше 30 хвилин
- ❖ залишки матеріалу витерти м'якою сухою ганчіркою через 5-10 хвилин після нанесення останнього шару
- ❖ матеріал забезпечує захист від дощу через 4 години після нанесення останнього шару, повна гідрофобність – через 10 днів

## Технічні дані

|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| склад матеріалу                      | силан-силоксанова емульсія, добавки                                                            |
| консистенція                         | рідина                                                                                         |
| колір                                | молочно-білий                                                                                  |
| пакування                            | пластиковая пляшка 1 л<br>пластиковая канистра 5 л                                             |
| зберігання                           | в сухому прохолодному непромерзаючому місці не менше 18 місяців в закритій заводській упаковці |
| час висихання                        |                                                                                                |
| стійкість до дощу                    | ~ 4 год                                                                                        |
| повна гідрофобність                  | ~ 10 днів                                                                                      |
| витрата                              | 0,2-0,3 л/м <sup>2</sup>                                                                       |
| температура застосування та поверхні | від + 5 °C до + 25 °C                                                                          |

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

## Важливі вказівки

Перед початком робіт рекомендується зробити пробне нанесення на невеликій ділянці.

Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи не нижче +5 °C.

Під час роботи з матеріалом слід дотримуватися загальнобудівельних правил безпеки, використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.

У разі потрапляння матеріалу на шкіру необхідно ретельно промити її водою. У разі потрапляння матеріалу в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря

При нанесенні навколишню поверхню необхідно захистити від потрапляння залишків матеріалу. У свіжому стані поверхню можна очистити водою.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті [www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua) або [www.mc-home.com.ua](http://www.mc-home.com.ua).

**Важливе зауваження:** Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнови́значених технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

[www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua)

ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна