

Засіб для очищення каменів та швів

Засіб для очищення каменів та швів – це високоякісний засіб для активного видалення бруду, іржі, сажі, мастил, жиру, пилу, цвілі та грибків з мінеральних поверхонь та міжплиткових швів, а також з натурального каменю, клинкерної та облицювальної цегли, керамічної плитки та бруківки.

Властивості

- ❖ Видаляє висоли та вапняний наліт
- ❖ Ідеальний для очищення піщанику
- ❖ Швидкодіючий ефективний засіб
- ❖ Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Області застосування

Засіб призначений для видалення забруднення від іржі, олії, жиру, пилу, сажі, плісняви і грибків з поверхонь міжплиткових швів, а також облицювальних матеріалів, що виготовлені з природного та штучного каменю, клинкерної цегли, облицювальної цегли, плитки з гресу (керамограніту) та бруківки. Відмінно очищає садові декоративні елементи та надгробкові плити з природного каменю. Може застосовуватися для очищення скляних поверхонь та поверхонь з пластмаси, а також на поверхнях з іржостійкої сталі, алюмінію та міді.

Підготовка основи

- ❖ поверхню основи необхідно очистити від піску, пилу, бруду, висолів, залишків старих матеріалів, моху, листя та крихких, не зв'язаних з основою шарів
- ❖ перед застосуванням поверхню, яка очищається, необхідно змочити водою, а поверхні, які не призначаються для очищення, треба захистити
- ❖ основи, уражені пліснявою, необхідно обробити Засобом для знищення плісняви MC

Застосування

- ❖ при невеликому забрудненні засіб можна розвести в співвідношенні 1:1, при дуже сильних забрудненнях застосовувати без розведення
- ❖ нанести засіб на забруднену поверхню, залишити приблизно на 10 хвилин, після чого обробити щіткою розведений бруд видалити зволоженою у воді губкою або ганчіркою, у разі потреби повторити процедуру
- ❖ при сильному забрудненні використання теплої води збільшує ефективність очистки приміщення

Технічні дані

склад матеріалу	поверхнево-активні речовини
консистенція	рідина
колір	прозорий
пакування	пляшка-розприскувач 500 мл
зберігання	в сухому прохолодному непромерзаючому місці не менше 24 місяців в закритій заводській упаковці
pH (20% розчин)	10
витрата	~ 50 мл/м ² (залежно від ступеня забруднення)
температура застосування та поверхні	від + 5 °C до + 25 °C

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %. Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

Важливі вказівки

Перед початком робіт рекомендується зробити пробне нанесення матеріалу на невеликій площі. Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи не нижче +5 °C. Препарат не класифікований як небезпечний, але при роботі з ним слід дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки, використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг. У разі потрапляння матеріалу на шкіру необхідно ретельно промити її водою. У разі потрапляння матеріалу в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Вказівки щодо безпечності продукції та маркування містяться в паспорті безпеки та на етикетці. Ці вказівки обов'язкові до виконання.

Не використовувати для мармуру, вапнякового каменю та травертину

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнобудівельних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua
ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна