

# Засіб для очищення мармуру і граніту

Засіб для очищення мармуру і граніту – це високоефективний, готовий до використання засіб для очищення мармуру та граніту, що ефективно видаляє бруд, сажу, іржу, вапняний та цементний наліт тощо.

## Властивості

- ❖ Не змінює природнього кольору матеріалу
- ❖ Для полірованих та неpolірованих поверхонь
- ❖ Не викликає корозії металевих елементів
- ❖ Для зовнішніх та внутрішніх робіт

## Області застосування

Високоефективний засіб для очищення, який ідеально підходить для очищення мармуру, граніту та гресу (керамограніту). Може також бути застосований для очищення бетонного покриття в гаражах, на паркінгах, під'їзних шляхів, тротуарів, бруківки, нагробків і клинкеру. Його можна застосовувати на полірованих, шліфованих, глазурованих і неглазурованих поверхнях. Засіб також видаляє природні забруднення (екскременти птахів, сажу, залишки листя).

## Підготовка основи

- ❖ поверхню основи необхідно очистити від піску, пилу, бруду, висолів, залишків старих матеріалів, моху, листя та крихких, не зв'язаних з основою шарів
- ❖ перед застосуванням поверхню, яка очищається, необхідно змочити водою, а поверхні, які не призначаються для очищення, треба захистити
- ❖ основи, уражені пліснявою, необхідно обробити Засобом для знищення плісняви MC

## Застосування

- ❖ в залежності від ступеня забруднення додати від 100 до 200 мл засобу на 5 л води, при дуже сильних забрудненнях застосовувати без розведення
- ❖ нанести засіб на забруднену поверхню за допомогою пензля, щітки або засобів для очищення під тиском, після чого обробити щіткою
- ❖ після очищення поверхню слід вимити водою, у разі потреби повторити процедуру
- ❖ при сильному забрудненні використання теплої води збільшує ефективність очистки
- ❖ після миття поверхню необхідно витерти м'якою ганчіркою або замшею, після висихання захистити Гідрофобізатором для мармуру та граніту MC

## Технічні дані

|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| склад матеріалу                      | поверхнево-активні речовини, антикорозійні добавки                                             |
| консистенція                         | рідина                                                                                         |
| колір                                | прозорий                                                                                       |
| пакування                            | пластикові пляшки 1 л                                                                          |
| зберігання                           | в сухому прохолодному непромерзаючому місці не менше 24 місяців в закритій заводській упаковці |
| рН (20% розчин)                      | 6,5-8                                                                                          |
| витрата                              | ~ 100-200 мл на 5 л води                                                                       |
| температура застосування та поверхні | від + 5 °C до + 25 °C                                                                          |

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

## Важливі вказівки

Перед початком робіт рекомендується зробити пробне нанесення матеріалу на невеликій ділянці поверхні. Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи не нижче +5 °C.

Під час роботи з матеріалом дотримуватися загальнобудівельних правил безпеки, використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг. У разі потрапляння матеріалу на шкіру необхідно ретельно промити її водою. У разі потрапляння матеріалу в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

При нанесенні засобу навколишню поверхню необхідно захистити від потрапляння залишків матеріалу, у свіжому стані поверхню можна очистити водою.

Вказівки щодо безпечності продукції та маркування містяться в паспорті безпеки та на етикетці. Ці вказівки обов'язкові до виконання.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті [www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua) або [www.mc-home.com.ua](http://www.mc-home.com.ua).

**Важливе зауваження:** Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнобудівельних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

[www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua)

ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна