

A 230

Швидкотверднуча ремонтна суміш від 1 до 100 мм

A 230 – швидкий ремонтний розчин для вирівнювання та ремонту основ шаром від 1 до 100 мм всередині приміщень.

A 230 використовується для ремонту бетонних підлог та стяжок, стін, мінеральних поверхонь та стель, для заповнення отворів та пошкоджень поверхні, а також для вирівнювання сходів та естакад.

Властивості

- ❖ Для вирівнювання та заповнення отворів
- ❖ Можна змінювати консистенцію
- ❖ Швидко твердіє
- ❖ Добре шліфується

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ суха, чиста та непромерзла
- ❖ здатна нести навантаження, без тріщин
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Будь-які відшарування та існуючі цементні розчини необхідно видалити шляхом проведення відповідних механічних заходів.

Необхідно також відшліфувати ангідридні стяжки (з розміром зерна 16) та погрунтувати основу ґрунтовкою D 4, D 4 Bio, D 20, D 11 або D 1 Speed.

Застосування

- ❖ перед застосуванням A 230 необхідно встановити по периметру кімнати гнучку стрічку для ізоляції країв
- ❖ замішати суміш холодною, чистою водою (кількість води взяти відповідно до застосування), повільно перемішуючи міксером (~ 600 об./хв.) не менше 2 хв.
- ❖ нанести матеріал за допомогою інструменту

Важливі вказівки

Укладений матеріал необхідно захищати від протягів та прямих сонячних променів.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

В місяцях примикання стін та підлог, проходів, фітінгів тощо необхідно встановити компенсатори чи еластичну стрічку для ізоляції країв.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua.

Технічні дані

склад матеріалу	суміш спеціального цементу з мінеральними наповнювачами та добавками
колір	сірий
пакування	відро 2 кг відро 6 кг мішок 25 кг
зберігання	в прохолодному сухому місці не менше 9 місяців в закритій заводській упаковці
пропорції замісу	
- для заповнення отворів та ремонту	~ 0,16-0,20 л води / 1 кг суміші
- для шпаклювання поверхонь	~ 0,22-0,24 л води / 1 кг суміші
- для вирівнювання горизонтальних поверхонь	~ 0,26-0,28 л води / 1 кг суміші
час застосування	15-20 хв.
товщина шару за одне нанесення	від 1 до 100 мм
можливість пересування	через 60-120 хв.
витрата	~ 1,5 кг/м ² /мм
можливість укладання покриттів	через ~ 24 год.
температура застосування та поверхні	від +5 °C до +25 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	засіб для зняття цементної плівки R 72

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загально визначених технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-masters.com.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна