

MS 10

Засіб для капілярної відсічки

MS 10 – розчин, що використовується для створення горизонтального бар'єру проти підняття капілярної вологи в кам'яній, цегляній, бетонній та змішаній кладці. Матеріал також підходить для високонасичених основ та простий у нанесенні.

Властивості

- ❖ Додатковий захист від підняття вологи
- ❖ Легке застосування в горизонтальних отворах
- ❖ Для стін з вологістю до 95%
- ❖ Застосування методом без тиску
- ❖ Не містить розчинників
- ❖ Готовий до використання

Області застосування

Для створення горизонтального бар'єру проти підняття капілярної вологи в старих та нових кладках, виконаних з повнотілих каменів, цегли, туфу, бетонних та ніздрюватобетонних блоків.

Підготовка основи

- ❖ видалити стару штукатурку та/або фарбу не менш, ніж на 80 см вище видимої межі вологи
- ❖ відремонтувати пошкоджені шви розчину та глибокі тріщини (не менше 2 см) за допомогою розчину MS 20.

У разі подальшого використання штукатурки MS 20 шви необхідно заповнити також реставраційною штукатуркою MS 20, а в разі використання штукатурки FSP слід використовувати підготовчий розчин VSM.

Застосування

- ❖ необхідно просвердлити горизонтальні ін'єкційні отвори діаметром 12 мм через кожні 10-12 см (глибина отворів = товщина стіни - 2 см)
- ❖ після свердління отворів їх необхідно очистити за допомогою сухого стисненого повітря (без масла)
- ❖ нанести ін'єкційний крем в отвори повільно та рівномірно, використовуючи шприц-пістолет або ручний нанос (наприклад, садовий оприскувач)
- ❖ для уникнення випаровування діючої речовини зачеканити отвори за допомогою ремонтного розчину, наприклад, M 37 або KM 220

Залежно від зовнішнього діаметра трубки насоса у деяких випадках може знадобитися просвердлити отвори діаметром 14 мм замість 12 мм.

MS 10 також можна наносити машинним способом. Ін'єкційна паста самостійно проникає в стіну і таким чином утворює горизонтальний бар'єр. Якщо рівень проникнення вологи дуже високий, рекомендується розташувати отвори в шаховому порядку в два ряди.

Технічні дані

основа	силан
колір	білий
пакування	пластикове відро 10 кг
зберігання	в сухому прохолодному місці не менше 12 місяців в закритій заводській упаковці
густина	~ 0,9 кг/л
втрата (залежно від товщини стіни):	
10 см	~ 110 мл/м.п.
24 см	~ 260 мл/ м.п.
36,5 см	~ 400 мл/ м.п.
48 см	~ 530 мл/ м.п.
pH	~ 12
консистенція	пастоподібна
температура застосування та поверхні	від + 5 °C до + 30 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	механічним способом

Важливі вказівки

У разі сильно пошкодженої кладки ми рекомендуємо взяти зразки і дослідити їх, щоб визначити ступінь насичення, пористості та вмісту солі перед нанесенням MS 10.

Скло, метал, монтажні частини, а також навколишні поверхні мають бути захищені від контакту з ін'єкційним кремом.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноприйнятих технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-masters.com.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна