

Winter Beton

Протиморозна добавка для бетону

Winter Beton – добавка для бетонних сумішей для прискореного твердіння при низьких температурах. Добавка прискорює тужавлення бетону та не погіршує його характеристик.

Властивості

- ❖ Не містить хлоридів
- ❖ Прискорює набір початкової міцності бетону при низьких температурах
- ❖ Має пластифікуючу дію
- ❖ Покращує водонепроникність та морозостійкість
- ❖ Може застосовуватись разом з пластифікаторами для бетону
- ❖ Збільшує оборот опалубки

Області застосування

- ❖ Виробництво залізобетонних виробів
- ❖ Виробництво товарного та високоміцного бетону
- ❖ Виробництво бетону в умовах низьких температур

Застосування

Winter Beton рекомендується додавати до води замішування відповідно до вказаних пропорцій, вказаних в таблиці. Для досягнення оптимального ефекту перед додаванням компонентів суміші добавку перемішати з водою впродовж 10-15 секунд.

Дозування добавки Winter Beton визначено на підставі проведених контрольних випробувань для отримання необхідної початкової міцності бетону та інших властивостей.

Winter Beton можна використовувати разом з іншими добавками MC.

Важливі вказівки

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від + 5 до + 15 °С. Мінімальна температура бетонної суміші має бути не нижче, ніж + 5 °С. Використання добавки при вищій температурі не дасть очікуваного ефекту прискорення. Використовувати при температурі повітря нижчій, ніж 0 °С не рекомендовано. Не наносити на промерзлу основу.

Для виконання робіт рекомендується використовувати воду з температурою не нижче, ніж + 20 °С. Впродовж перших трьох діб після виконання робіт підтримувати температуру вище ніж + 5 °С.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти на сайті: www.mc-masters.com.ua.

Технічні дані

пакування	1 кг пластикова пляшка 5 кг пластикова канистра 10 кг пластикова канистра
зберігання	в прохолодному непромерзаючому місці, захищеному від прямих сонячних променів, не менше 12 місяців в закритій заводській упаковці
колір	коричневий
стан	рідина
густина	~ 1,15 кг/л
вміст хлоридів	< 0,1 % за масою
вміст лугів	< 1,0 % за масою
температура застосування	від + 5 до + 15 °С
витрата	0,5-3,5 % від маси цементу (0,25-0,5 л на 25 кг цементу)

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнодержавних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.
ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна