

MC-Estrifan Color Protect

Кольорове захисне покриття

MC-Estrifan Color Protect – це однокомпонентне захисне покриття для горизонтальних та вертикальних мінеральних основ, наприклад стін, стяжок, бетонних підлог тощо, і надання поверхні декоративного зовнішнього вигляду.
MC-Estrifan Color Protect підходить для місць з пішохідним рухом або з помірним рухом автомобілів.

Властивості

- ❖ На водній основі
- ❖ Стійке до бруду і плям
- ❖ Висока адгезія на мінеральних основах
- ❖ Відмінні властивості нанесення
- ❖ Можна наносити валиком або пензлем
- ❖ Сертифіковане відповідно до EN 1504-2

Області застосування

- ❖ Захист і обробка мінеральних поверхонь, наприклад стяжок та бетонних підлог
- ❖ Покриття для місць з легким та помірним навантаженням (майстерні, виробничі цехи, складські приміщення тощо)

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ чиста та непромерзла
- ❖ здатна нести навантаження
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Також зверніть увагу:

- ❖ підготовлену основу поґрунтувати ґрунтовкою D 4, D 4 Bio, D 11, D 20 або MC-Estrifan Color Protect в пропорції 1:1 з водою
- ❖ у разі застосування покриття в місцях зі значними навантаженнями можливе ґрунтування епоксидною ґрунтовкою EG 1177

Застосування

- ❖ добре перемішати матеріал перед використанням
- ❖ нанести MC-Estrifan Color Protect на основу за допомогою овчинного валика з коротким ворсом або пензля тонким і рівномірним шаром, уникаючи утворення калюж
- ❖ залежно від поглинаючої здатності основи може знадобитися декілька шарів матеріалу
- ❖ великі площі рекомендується покривати безперервно для уникнення напливів та переходів

Технічні дані

склад матеріалу	акрилова дисперсія
колір	сірий MC-Grau, RAL 7035, RAL 7040
пакування	відро 21 кг
зберігання	в сухому прохолодному місці не менше 12 місяців в закритій заводській упаковці
густина	~ 1,4 кг/л
температуростійкість	від - 20 °C до + 80 °C
можливість пересування	через ~ 12 год
можливість повного навантаження	через ~ 7 днів
витрата (на 1 шар покриття)	~ 0,15 кг/м ²
температура застосування та поверхні	від + 8 °C до + 30 °C та на 3 °C вище точки роси при відносній вологості ≤ 85 %
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	механічним способом

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та твердіння.

Важливі вказівки

Витрата матеріалу та його висихання залежать від стану основи та умов нанесення.

Якщо MC-Estrifan Color Protect використовується в місцях з хімічним навантаженням, колір покриття може дещо змінитись, однак зазвичай це не впливає на властивості матеріалу. У разі додаткових хімічних та механічних навантажень покриття слід регулярно перевіряти.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнозвичаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна