

PF 1

Напівпрозоре полімерне захисне покриття для підлоги

PF 1 – це полімерне захисне покриття для поглинаючих мінеральних поверхонь всередині та зовні приміщень. PF 1 особливо підходить для кольорового освітлення старої вицвілої бруківки. Поверхня дорожнього покриття може бути відновлена до візуально привабливого стану і захищена від атмосферного впливу в довгостроковій перспективі.

Властивості

- ❖ Готове до використання
- ❖ Висока стійкість до УФ та атмосферного впливу
- ❖ Зберігає природну структуру основи
- ❖ Надійний захист завдяки високій адгезії
- ❖ Паропроникне

Області застосування

- ❖ для освітлення кольору поглинаючих мінеральних поверхонь (особливо бетону та бруківки на приватних під'їзних шляхах та тротуарах)
- ❖ довготривалий захист від атмосферного впливу для старої, вицвілої бруківки
- ❖ для зон відпочинку на вулиці

Придатні основи

- ❖ поглинаючі бетонні основи (наприклад, бетон, тротуарна плитка, тротуарні плити, горщики для рослин)
- ❖ інші поглинаючі мінеральні основи (наприклад, стяжки, штукатурки тощо)

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ поглинаюча, суха, чиста та непромерзла
- ❖ очищена від водоростей, моху, старої фарби та речовин, що знижують адгезію, наприклад, цементного молочка, мастила, жиру, воску та просочення

Поверхня, очищена водою, має повністю висохнути перед використанням PF 1.

Застосування

- ❖ добре перемішати PF 1
- ❖ за необхідності перелити в іншу ємність
- ❖ нанести рівномірно на основу валиком або щіткою
- ❖ уникати утворення калюж

Для уникнення вилугування PF 1 необхідно наносити «свіже на свіже», без перерв, якщо це можливо. Продукт слід завжди наносити вздовж швів.

Залежно від стану основи може знадобитись 2 шари нанесення.

Для машинного нанесення (безповітряним розпилювачем) поверхню слід прокатати валиком одразу після нанесення.

Технічні дані

склад матеріалу	полімерна дисперсія
колір	сірий, червоний, антрацит, прозорий
пакування	банка 2,5 л банка 5 л
зберігання	в прохолодному сухому непромерзаючому місці не менше 24 місяців в закритій оригінальній упаковці
густина	~ 1,0 кг/л
пропорції змішування	готовий до використання
витрата	~ 160-180 мл/м ²
температура застосування та основи	від + 12 °C до + 30 °C
стійкість до дощу	через ~ 6 год
механічне навантаження	через ~ 24 год
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	механічно

Всі наведені показники є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Важливі вказівки

PF 1 не підходить для використання на непоглинаючих основах, просочених бетонних поверхнях, бетонних поверхнях, що постійно мийуться, або місцях з великим обсягом руху.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті

www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загально визнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua
ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна